

# BE3

**Afmetingen:** 1250 x 625 x 120 mm (LxBxH) met een maattolerantie van max 3 mm





**Kleur:** Deer grasdallen ondergaan een lichte kleurverandering door invloeden zoals zonlicht en weersomstandigheden, waarna de tegel zijn authentieke tint behoudt gedurende zijn levensduur.

**Structuur:** de grasdallen dienen voldoende stroefheid te hebben voor uitglijden te voorkomen. De oppervlakte-structuur is onbehandeld.

Voor een betere beloopbaarheid is een gedeelte van de grasdal zonder openingen (625 x 292 mm). De grasdal is samengesteld uit 4 langsbalken die 125 mm breed zijn op het bodemvlak. De balken versmallen excentrisch in een golvende beweging naar het bovenvlak tot een breedte van 95.5 mm.

Twee naast elkaar liggende balken golven naar een tegenoverstelde kant waardoor de gleufbreedte varieert van 35.25 mm naar 86.25 mm. De gleuf in het bodemvlak is constant en meet 31.25 mm. De langsbalken worden door 3 verlaagde dwarsbalken met elkaar verbonden die 80 mm hoog en 80 mm breed zijn. De centerafstand tussen de langsbalken is 156.25 mm, tussen de dwarsbalken 250 mm.

**Belastingsklasse:** BC5 - beperkt zwaar verkeer (volgens PTV-126), geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding. De karakteristieke belasting bij 2 opleggingen voor BC5: 40 (N/mm).



DETAIL A  
SCALE 1 : 5



**Fundering:** continue steenslag 0/40 (type 1 volgens SB 250) met dikte 30 mm

**Sterkteklasse:** C45/55 en is gemaakt met een kalksteenslag granulaat voor een betere duurzaamheid.

**Waterabsorptie:** max 5%

**Staalkwaliteit:** BE500ES

**Betondekking:** >25mm

**Gewicht:** 190 kg/st (243 kg/m<sup>2</sup>)

De grasdallen moeten minimaal 24 uur uitharden in een gesloten vochtige ruimte.

**Drainageopening:** 7.8%

**Gazonopening:** 22.1%

**Opvulvolume:** 17.3 L/m<sup>2</sup>. De grasdallen kunnen opgevuld worden met gebroken steenslag of een grasbetonmengsel.

#### Technische specificaties detail:

- Werkelijke breuklast : minimum 1000 kg
- Geschikt als waterdoorlatende verharding
- Geschikt als grasgroei-verharding
- Voegmateriaal natuursteenslag (1500 kg/m<sup>3</sup>): 26.0 kg/m<sup>2</sup>
- Voegmateriaal grasdalsubstraat (500 kg/m<sup>3</sup>): 8.7 kg/m<sup>2</sup>

## Levering & plaatsing

De grasdallen moeten op paletten geleverd worden zonder houten afstandhouders die sporen nalaten op de stukken. Een goed alternatief kan zijn nylontouw of plastieken afstandhouders.

De plaatsing gebeurt met een hijsklem voor grasbetontegels of een aangepaste stenenklem waarvoor twee opties mogelijk zijn:

1. Stenenklem met metalen staven die in de openingen passen
2. Stenenklem uitgerust met platen van bij voorkeur 8 mm waartussen de grasdallen worden geklemd

Het fijn positioneren kan gebeuren met een rubber hamer.

U heeft de optie om zelf de hijsklem te voorzien, of u kunt een hijsklem huren bij Deer. Onderstaand een voorbeeld van een hijsklem voor grasbetontegels:

